

## DESCRIPCION

Revestimiento pétreo, hidrófugo a base de siloxanos y resinas acrílicas en emulsión acuosa de máxima calidad y altos sólidos. Muy alta blancura y cubrición debido a su elevado poder de relleno.

## PROPIEDADES

- Hidrofugante de efecto rápido.
- Totalmente impermeable al agua de lluvia.
- Muy alta resistencia a los agentes atmosféricos.
- Permeable al vapor de agua. Permite la transpiración del soporte.
- Buena flexibilidad.
- No amarillea.
- Excelente rendimiento, blancura y cubrición.
- Elevada resistencia a la carbonatación del hormigón.

## USOS

- Exterior. Impermeabilización, protección y decoración de fachadas, patios de luces, medianeras, etc.
- Para acabados muy exigentes respecto a la calidad del producto, consiguiendo acabados de una blancura espectacular y larga resistencia al exterior.

## DATOS TECNICOS

Acabado	<b>Mate.</b>
Color	Blanco
Densidad	1.68 – 1.72 gr./cc
Sólidos	70 - 73 %
Rendimiento	6 – 10 m <sup>2</sup> /lt
Secado	15 – 30 min. (depende de temperatura y HR)
Repintado	+ 12 horas
Diluyente	Agua
COV	Cat(c): 40 g/l (2010) Contenido máximo producto:12 g/l

## NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- Tratar las grietas y fisuras con una masilla adecuada.
- Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
- No es recomendable aplicar con riesgo de lluvia ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

### SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas

- Es conveniente aplicar una mano previa de ECUFIX para regular la absorción de las superficies porosas. Será imprescindible en caso de fondos poco consistentes o deleznales.

### SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar una mano de ECUFIX.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

## APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	15-20 %	15-20 %	15 - 20%
2º MANO	0-10 %	0-10%	15 -20%

**Diluyente: Agua.**

## PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.  
Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
No verter los residuos por el desagüe.  
Para mas información consultar FDS

## ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

## PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 14L.