

DESCRIPCION

Pintura plástica al agua de máximas prestaciones. Aspecto semimate-seda de muy alta calidad.

PROPIEDADES

- Excelente nivelación, rendimiento e igualación.
- Alta resistencia a los agentes atmosféricos.
- Máxima cubrición.
- No amarillea ni salpica.
- Excelente suavidad de aplicación.
- Impermeable. Con conservante antimoho.
- 100% lavable. Máxima resistencia al frote húmedo.
- No propaga la llama
- Excelente suavidad de tacto.

USOS

- Exterior e interior
- Paredes y techos para acabados muy exigentes respecto a la calidad del producto.

DATOS TECNICOS

Acabado	Seda.
Color	Blanco, negro, rojo óxido, albero, rojo, azul, verde, naranja, amarillo y violeta.
Densidad	1.35 – 1.40 gr./cc
Sólidos	55 - 60 %
Rendimiento	12 – 16 m ² /lt
Secado	15 - 60 minutos (depende de temperatura y HR)
Repintado	+ 4 horas
Lavabilidad	Clase 1 (UNE EN ISO 11998:2007)
COV	Cat(a): 30 g/l (2010) Contenido máximo producto:19 g/l

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- Es conveniente aplicar una mano previa de ECUFIX para regular la absorción de las superficies porosas. Será imprescindible en caso de fondos poco consistentes o deleznales.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar una mano de ECUFIX.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	15-20 %	15-20 %	20-25%
2ª MANO	0-10 %	0-10%	10-15%

Diluyente: Agua.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 12L., 4L., 0.750L.