

DESCRIPCION

Barniz universal al agua de primera calidad y excelente acabado. Especialmente indicado para laprotección y decoración de madera, tanto en interiores como en exteriores.

PROPIEDADES

- Excelente brochabilidad. Fácil aplicación.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Muy buena nivelación. Acabado perfecto.
- Acabado satinado, de gran finura y suavidad de tacto.
- No amarillea ni cuartea. No huele
- Alta flexibilidad
- Microporoso y transpirable.
- Excelente nivelación.
- Gran dureza de película.

USOS

- Interior-exterior.
- Protección y decoración de todo tipo de maderas en puertas, ventanas, muebles, barandillas, etc.

DATOS TECNICOS

Acabado	SATINADO.
Color	Transparente.
Densidad	1.09 gr./cc.
Sólidos	40%
Rendimiento	12 - 16 m ² /lt
Secado	0,5-1 Hora (depende de temperatura y HR).
Repintado	+ 6 h.
COV	Cat(e): 130g/l (2010) Contenido máximo producto:59g/l.
Diluyente y limpieza	Agua

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes, sin restos de grasa,polvo,salitre,etc.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.
- Es fundamental respetar los tiempos de secado y repintado entre capas, tanto del barniz como de las imprimaciones previas utilizadas en cualquier caso.
- No pintar por debajo de 5°C de temperatura ni por encima de los 35°C, ni con humedad relativa superior al 80%
- No pintar bajo riesgo de lluvia ni en superficies sometidas a fuerte insolación.

MADERAS NUEVAS SIN PINTAR:

- La madera debe contener un nivel de humedad inferior al 12%.
- Eliminar soportes extraños y/o residuos.
- Proteger si fuera necesario contra hongos e insectos con una imprimación fungicida adecuada.
- En maderas al interior es conveniente una capa de sellador tapaporos.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia.
- Si la antigua pintura o barniz está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza y suave lijado.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y proceder como en superficies nuevas.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	0-5 %	0-10 %	10-20%
2º MANO	0-5 %	0-10%	10-20%

Disolvente: Agua.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS.

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envases metálicos de 4L.,0.750L.,0.375L.