

DESCRIPCION

Pintura al agua de alta calidad, de gran resistencia al roce y a los agentes atmosféricos, para pistas deportivas.

PROPIEDADES

- Efecto antideslizante.
- Alta resistencia a los agentes atmosféricos.
- Buena resistencia al impacto y abrasión.
- Excelente cubrición y rendimiento.
- Excelente suavidad de aplicación.
- Impermeable. Con conservante antimoho.
- No propaga la llama.

USOS

- Exterior e interior
- Decoración y protección de suelos y paredes en pistas deportivas de cemento, hormigón, aglomerados asfálticos, etc., con acabado liso antideslizante.

DATOS TECNICOS

Acabado	Semisatinado.
Color	Rojo, gris, verde y blanco.
Densidad	1.30 – 1.35 gr./cc
Sólidos	55- 60 %
Rendimiento	6– 12 m ² /lt variable en función de la absorción del soporte.
Secado	30 - 60 minutos (depende de temperatura y HR)
Repintado	+ 6 horas
Lavabilidad	Clase 1 (UNE EN ISO 11998:2007)
COV	Cat(a): 30 g/l (2010) Contenido máximo producto: 18g/l
Colores	Blanco, verde, rojo, gris y Azul Ral 5015

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- Es conveniente aplicar una mano previa de ECUFIX para regular la absorción de las superficies excesivamente porosas.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar una mano de ECUFIX.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	0-15 %	0-15 %	15-25%
2º MANO	0-10 %	0-10%	10-20%

Diluyente: Agua.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 15L., 4L.