

## DESCRIPCION

Pintura al agua de alta calidad, para protección y decoración de piscinas de hormigón o morteros de cemento.

## PROPIEDADES

- Con conservante antimoho y antialgas.
- Alta resistencia a los agentes atmosféricos.
- Buena estabilidad del color.
- Excelente cubrición y rendimiento.
- Excelente adherencia.
- Resistencia a los productos químicos empleados en el tratamiento de las aguas de las piscinas.
- No propaga la llama.

## USOS

- Exterior e interior
- Decoración y protección de piscinas de hormigón o morteros cementosos.

## DATOS TECNICOS

Acabado	Semisatinado.
Color	Azul.
Densidad	1.40 – 1.45 gr./cc
Sólidos	60- 65 %
Rendimiento	4 – 10 m <sup>2</sup> /lt variable en función de la absorción del soporte.
Secado	30 - 60 minutos (depende de temperatura y HR)
Repintado	+ 6 horas
Diluyente	<b>Agua</b>

## NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.
- No llenar la piscina hasta transcurridos 10 días después de pintar.

## SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas lavando con sulfamán diluido al 10%. Seguidamente lavar con abundante agua y dejar secar.
- Es conveniente aplicar una mano previa de ECUFIX para regular la absorción de las superficies excesivamente porosas.

## SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar una mano de ECUFIX.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

## APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	0-15 %	0-15 %	15-25%
2º MANO	0-10 %	0-10%	10-20%

**Diluyente: Agua.**

## PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS.

## ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

## PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 15 L. y 4L.