

DESCRIPCION

Revestimiento de fachadas acrílico de máxima calidad, Muy alta blancura, cubrición y resistencia al exterior.

PROPIEDADES

- Totalmente impermeable al agua de lluvia.
- Muy alta resistencia a los agentes atmosféricos
- Permeable al vapor de agua. Permite la transpiración del soporte.
- Buena flexibilidad
- No amarillea.
- Excelente rendimiento, blancura y cubrición.
- Elevada resistencia a la carbonatación del hormigón.

USOS

- Exterior. Impermeabilización, protección y decoración de fachadas, patios de luces, medianeras, etc.
- Para acabados muy exigentes respecto a la calidad del producto, consiguiendo acabados de una blancura espectacular y larga resistencia al exterior.

DATOS TECNICOS

| | |
|-------------|---|
| Acabado | Mate |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.64 – 1.67 gr./cc |
| Sólidos | 67–70 % |
| Rendimiento | 6 – 10 m ² /lt |
| Secado | 15 -30 minutos (depende de temperatura y HR) |
| Repintado | + 12 horas |
| Diluyente | Agua |
| COV | Cat(c): 40 g/l (2010) Contenido máximo producto:12 g/l |

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogenización
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- Tratar las grietas y fisuras con una masilla adecuada.
- Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- Es conveniente aplicar una mano previa de ECUFIX para regular la absorción de las superficies porosas. Será imprescindible en caso de fondos poco consistentes o deleznales.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar una mano de ECUFIX.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

| | BROCHA | RODILLO | PISTOLA |
|---------|---------|---------|---------|
| 1ª MANO | 15-20 % | 15-20 % | 15-20% |
| 2º MANO | 0-15 % | 0-15% | 15-20% |

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 12L.