

DESCRIPCION

Revestimiento liso mate al disolvente de máximas prestaciones, a base de resina Pliolite.

PROPIEDADES

- Autolimpiable, difícilmente ensuciable.
- Muy buena transpirabilidad al vapor de agua.
- Su naturaleza química evita la aparición de mohos y algas.
- Anticarbonatación. Alta resistencia a la difusión de CO₂.
- Gran adherencia. Aplicable incluso sobre superficies húmedas y a bajas temperaturas o lluvia intermitente.
- Máxima resistencia al exterior, incluso en climas extremos.
- Disponible para nuestro sistema tintométrico ECS.

USOS

- Fachadas que requieran la máxima protección a los agentes atmosféricos y alta transpirabilidad.
- Interiores con problemas de humedades por capilaridad.

DATOS TECNICOS

Acabado	Mate
Color	Blanco y bases P y TR
Densidad	1.4 gr./cc
Sólidos	60-65 %
Rendimiento	10 – 12 m ² /lt
Secado	1 – 2 horas (depende de temperatura y HR)
Repintado	+ 6 horas
COV	Cat(c): 430 g/l (2010) Contenido máximo producto:426 g/l

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogenización
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y sin consistentes.
- No es recomendable aplicar con tiempo muy lluviosos ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas.
- Es conveniente aplicar una mano previa de FIJADOR AL DISOLVENTE para regular la absorción de las superficies porosas. Será imprescindible en caso de fondos poco consistentes o deleznales.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia.
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.

- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc, eliminar por completo y aplicar una mano de FIJADOR AL DISOLVENTE.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	15-20 %	15-20 %	20-25%
2º MANO	0 -10 %	0-10%	10-15%

Disolvente: Sintéticos 100.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envases metálicos de 15L., 4L.