

DESCRIPCION

Esmalte antioxidante de secado rápido, de aspecto martilleado y aplicación directa sobre superficies de hierro y acero, sin necesidad de imprimación previa.

PROPIEDADES

- Antioxidante. No necesita imprimación previa.
- Aplicable sobre superficies oxidadas.
- Neutraliza el óxido existente.
- Secado rápido.
- Excelente resistencia al exterior.
- Gran dureza y resistencia a golpes y arañazos.
- Acabado metálico altamente decorativo.
- Disimula defectos e imperfecciones en la superficie.
- Permite la aplicación de varias capas en una sola jornada.

USOS

- Exterior e interior.
- Decoración y protección anticorrosiva de superficies de hierro y acero: barandillas, bancos, rejas, puertas, estructuras metálicas, maquinaria, etc.

DATOS TECNICOS

Acabado	Brillante efecto martelé
Color	Gris plata y gris oscuro
Densidad	0,98 – 1.05 gr./cc
Sólidos	48 - 53 %
Rendimiento	10 – 12 m ² /lt
Secado	1 hora (según temperatura)
Repintado	3 - 6 horas
Espesor recomendado	2 – 3 manos cargadas Mas de 100 micras secas
COV	Cat(A/i): 500 g/l (2010) Contenido máximo producto:499 g/l

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Aplicar sobre superficies secas, desengrasadas, exentas de óxido suelto, calamina y sin condensación.
- No pintar por debajo de 5°C ni con HR superior al 80%, igualmente no aplicar sobre superficies expuestas a fuerte insolación, viento fuerte o riesgo de lluvia.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- **HIERRO Y ACERO:** si la superficie presenta signos de oxidación, lijar y eliminar partículas sueltas y mal adheridas, y aplicar seguidamente ECUNOX. En zonas con fuerte corrosión, lijar hasta grado ST3 y aplicar ECUNOX a un espesor mínimo de 130 micras secas.

- METALES NO FERREOS (galvanizado, aluminio, zinc, etc) lijar hasta matizar y aplicar previamente ECUPRIMER ADHERENTE o ECUPRIMER 721W MULTISUPERFICIES.
- Otras superficies consultar.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Sobre pinturas en buen estado, lijar suavemente, limpiar y aplicar el producto.
- Si la pintura está en mal estado o mal adherida, eliminarla y proceder como en superficies no pintadas.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	0 - 5 %	0 - 10%	20 - 25%
2º MANO	0 - 5 %	0 - 10%	20 - 25%

Disolvente: X 101.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Para más información consultar FDS.

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envases metálicos de 4L. y 0.750 L.