

DESCRIPCION

Imprimación Epoxi Base Agua de dos componentes. Permite acabados de epoxi y poliuretano.

PROPIEDADES

- Olor prácticamente inexistente.
- Resistente a la alcalinidad del sustrato.
- Buena adherencia sobre cemento, hormigón, superficies minerales porosas.

USOS

- Como imprimación previa para posterior aplicación de acabados epoxi y poliuretano.
- Para protección y decoración de pavimentos de hormigón o morteros de cemento en naves industriales, parkings, etc., que requieran elevadas resistencias.
- Como imprimación para las paredes que requieran excepcional resistencia al lavado con detergentes.
- Puede ser utilizado en cámaras de almacenaje de alimentos siempre y cuando no esté en contacto directo con ellos.

DATOS TECNICOS

Acabado	Transparente - brillante
Naturaleza	Epoxi - Poliamida
Densidad	1.05 gr./cc.
Sólidos	40 - 45%
Rendimiento	8 - 12 m ² /Kg a 50µ
Secado	4 – 6 h. (depende de temperatura).
Repintado	Mínimo 24h. Máximo 72h.
COV	Cat(j): 140 g/l (2010) Contenido máximo producto: 10 g/l
Colores	Transparente.
Pot-life	1 – 2h. Según temperatura y cantidad de la mezcla.
Secado total	

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. Mezclar los componentes A y B en relación 3 : 1 mediante un agitador mecánico a bajas revoluciones. Una vez la mezcla este completamente homogénea diluir con un 20% de agua. Dejar reposar la mezcla durante 10 minutos.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- Aplicar siempre por encima de 10 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
- Aplicar en hormigones completamente fraguados (30 días), exentos de suciedad, humedad y de la lechada superficial.

- Para asegurar la correcta porosidad en un pavimento es aconsejable el abujardado o granallado. Si no fuera posible, deberá realizarse al menos (aunque pudiera ser insuficiente, dependiendo del caso), un tratamiento químico mediante sulfamán diluido al 20% aprox. Seguidamente aclarar con abundante agua, dejando que seque perfectamente.
- Es fundamental respetar los tiempos de secado y repintado entre capas.

SOPORTES NUEVOS:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas. Una vez preparado el pavimento, aplicar una sola mano de EcuPOX 534 W Primer diluido un 15% con agua (eso sí, antes de la dilución hay que asegurarse que el componente A y el componente B estén perfectamente homogeneizados). Seguidamente aplicar una o dos manos de ECUPOX 533 W o un POLIURETANO.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia. Es fundamental que el soporte esté limpio y exento de sustancias o partículas extrañas.
- Sobre pinturas viejas en buen estado, es recomendable realizar pruebas previas de compatibilidad.
- En caso de que la capa de pintura existente presente mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y proceder como en soportes nuevos.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	20 %	20 %	20 %
2ª MANO			

Disolvente: Agua.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS.

ALMACENAMIENTO

12 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envases metálicos.

Lote de 13.3 Kg (Comp. A 10.0 + Comp. B 3.3).

El contenido de la presente ficha técnica tiene un valor orientativo, reservándonos la facultad de realizar los cambios que consideremos oportunos. Debido a la variedad de factores que intervienen en la aplicación de nuestros productos, no podemos asumir ninguna responsabilidad sobre los resultados obtenidos.

PINTURAS ECU, S.L. Pol. Ind. Marines, parc. Nº 9 46169 Marines – Valencia. Tel. 96 164 83 60 www.pinturasecu.es

