

DESCRIPCION

Imprimación multiuso al disolvente. De alta calidad. Polivalente. Para la preparación de múltiples superficies.

PROPIEDADES

- Gran adherencia en superficies de hierro, zinc, aluminio, galvanizados, madera, pvc, azulejos, vidrio, yeso, escayola, etc.
- Repintable con pinturas al agua, esmaltes sintéticos, epoxis, poliuretanos, clorocauchos, etc.
- Gran poder anticorrosivo.
- Pigmentos antioxidantes no tóxicos. Sin plomo ni cromatos.
- Fácil aplicabilidad.
- Excelente dureza y cubrición.
- Secado extra rápido.

USOS

- Interior-exterior.
- Imprimación para superficies de difícil adherencia como plásticos, PVC, azulejos, cerámica, cristal, zinc, cobre, galvanizados, etc.
- Preparación antioxidante para superficies metálicas de hierro o acero, para ambientes de moderada agresividad, confiriendo una buena protección anticorrosiva.
- Selladora para madera, yeso, escayola y superficies porosas en general.

DATOS TECNICOS

Acabado	Semimate.
Color	Blanco.
Densidad	1.36 gr./cc
Sólidos	59 - 61%
Rendimiento	8 - 12 m ² /lt
Secado	30. (depende de temperatura y HR).
Repintado	Productos al agua: 4-6 horas. Esmalte sintético: 6 horas. Epoxi, poliuretano: 24 horas.
COV	Cat(i): 500g/l (2010) Contenido máximo producto: 499g/l.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Aplicar sobre superficies limpias, desengrasadas, secas y consistentes, sin restos de óxido, polvo, salitre, etc.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 35°C.
- No aplicar con humedad relativa superior al 80%.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Sobre hierro o acero eliminar restos de óxido y cascarilla de laminación mediante chorro abrasivo Sa 2 ½ o bien mediante raspado y cepillado St 3.
- Galvanizados y metales no férricos: desengrasar y lijar las zonas de corrosión. Realizar prueba de adherencia previa.
- PVC, poliéster-fibra de vidrio y otros plásticos duros: desengrasar empleando estropajo abrasivo, enjuagar y dejar secar. Realizar prueba de adherencia previa.
- Vidrio, cerámica y superficies no porosas: desengrasar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. Realizar prueba de adherencia previa.
- Madera: aplicar directamente previo lijado suave.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia.
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza y suave lijado.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y proceder como en superficies nuevas.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	0-5 %	0-10 %	10-20%
2ª MANO	0-5 %	0-10%	10-20%

Disolvente: X 101.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto. Evítense el contacto con los ojos y la piel. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar FDS.

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envases metálicos de 4L., 0.750L.