

DESCRIPCION

Pintura tixotrópica sin olor, a base de resina de plioaway, aislante de humos y manchas.

PROPIEDADES

- Sin tensión superficial. Adhiere incluso en superficies de difícil anclaje.
- Aisla totalmente las manchas difíciles de aceite, grasa, humedades secas, nicotina, humos, etc.
- Su naturaleza química evita la aparición de mohos y algas.
- Máxima cubrición. Normalmente cubre en las situaciones más difíciles con dos manos como máximo.
- Olor prácticamente inapreciable.

USOS

- Interior.
- Especialmente diseñada para paredes y techos que contengan manchas problemáticas (humos, nicotina, humedad seca, aceite, grasa, etc).

DATOS TECNICOS

Acabado	Mate.
Color	Blanco.
Densidad	1.5 gr./cc.
Sólidos	60 - 65 %
Rendimiento	6 - 10 m ² /lt.
Secado	2 – 4 Horas (depende de temperatura y HR).
Repintado	+ 6horas.
COV	Cat(i): 500g/l (2010) Contenido máximo producto:498g/l.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Aplicar sobre superficies limpias ysecas.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas.
- Yeso: eliminar sustancias extrañas y aplicar directamente.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar una mano de ECUFIX FIJADOR.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	15-20 %	15-20 %	20-25%
2º MANO	0-10 %	0-10%	10-15%

Disolvente: Sin olor 105 / Sintéticos 100.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS.

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envases metálicos de 15L,4L.,0.750L.