

## DESCRIPCION

Imprimación al agua blanca, de primera calidad y fácil lijado, para superficies porosas en general como yeso, madera, escayola, etc.

## PROPIEDADES

- Gran dureza, cubrición y poder de relleno.
- Evita rechupados en las pinturas de acabado.
- Mejora la adherencia de las capas subsiguientes.
- Fácil aplicabilidad y lijado.
- Secado rápido.
- Muy buena adherencia, incluso sobre superficies sin poro o vitrificadas.

## USOS

- Interior-externo.
- Preparación para superficies porosas en general como yeso, madera, escayola, etc. Sella los poros, facilitando y mejorando el acabado con pinturas sintéticas de acabado

## DATOS TECNICOS

Acabado	<b>Mate.</b>
Color	Blanco.
Densidad	1.47 gr./cc
Sólidos	55%
Rendimiento	10 - 14 m <sup>2</sup> /lt
Secado	30 – 60 minutos (depende de temperatura y HR).
Repintado	Con pinturas al agua: +4 h. Esmaltes sintéticos: +24h. Poliuretano / epoxi: +48h.
COV	Cat(g): 30g/l (2010) Contenido máximo producto: 14g/l.

## NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes, sin restos de óxido, polvo, salitre, etc.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

### SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- Sobre yeso aplicar directamente previa limpieza de partículas sueltas o extrañas.
- Sobre hierro, previamente eliminar restos de óxido y aplicar una imprimación antioxidante tipo ECUFOS.
- Sobre madera, lijar suavemente y aplicar.

### SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia.

- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza y suave lijado.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y proceder como en superficies nuevas.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

## APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	0-5 %	0-5 %	10-20%
2ª MANO	0-5 %	0-5%	10-20%

**Disolvente: Agua.**

## PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS.

## ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

## PRESENTACIÓN

Envases metálicos de 4L., 0.750L.