

DESCRIPCION

Pintura plástica al agua, satinada, para aplicar sobre soportes blancos.

PROPIEDADES

- Buena nivelación.
- Alto rendimiento.
- No amarillea.
- Excelente suavidad de aplicación.
- No salpica.
- Alta resistencia al frote húmedo.
- No propaga la llama.
- Bajo coste.

USOS

- Exterior e interior.
- Paredes y techos donde se requiera una acabado satinado a precio asequible.

DATOS TECNICOS

Acabado	Satinado
Color	Blanco
Densidad	1.15 – 1.20 gr./cc
Sólidos	40 - 45 %
Rendimiento	11 – 13 m ² /lt
Secado	15 - 60 minutos (depende de temperatura y HR)
Repintado	+ 4 horas
Lavabilidad	A partir de 15 días Clase 1 (UNE EN ISO 11998)
COV	Cat(B): 100 g/l (2010) Contenido máximo producto:44 g/l

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogenización
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- Es conveniente aplicar una mano previa de ECUFIX para regular la absorción de las superficies porosas. Será imprescindible en caso de fondos poco consistentes o deleznales.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar una mano de ECUFIX.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	15-20 %	15-20 %	20-25%
2º MANO	0-10 %	0-10%	10-15%

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para mas información consultar FDS

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 14L., 4L.

El contenido de la presente ficha técnica tiene un valor orientativo, resevandonos la facultad de realizar los cambios que consideremos oportunos. Debido a la variedad de factores que intervienen en la aplicación de nuestros productos, no podemos asumir ninguna responsabilidad sobre los resultados obtenidos.

PINTURAS ECU, S.L. Pol. Ind. Marines, parc. Nº 9 46169 Marines – Valencia. Tel. 96 164 83 60 www.pinturasecu.es

