

## DESCRIPCION

Revestimiento pétreo al agua, para la decoración y protección de fachadas en climas benévolos.

## PROPIEDADES

- Buen poder de relleno.
- Permeable al vapor de agua. Permite la transpiración del soporte.
- No amarillea.
- Óptimo rendimiento. Fácil aplicación.
- Elevada blancura.
- Buena opacidad.
- Buena relación calidad-precio.

## USOS

- Exterior – interior.
- Fachadas, patios de luces, medianeras, etc.
- Para acabados de exigencias medias respecto a la calidad del producto, consiguiendo acabados de buena blancura.

## DATOS TECNICOS

Acabado	<b>Mate.</b>
Color	Blanco
Densidad	1.74 gr./cc
Sólidos	72%
Rendimiento	6 – 9 m <sup>2</sup> /lt
Secado	15 – 30 min. (depende de temperatura y HR)
Repintado	+ 4h.
COV	Cat(c): 40 g/l (2010) Contenido máximo producto: 10 g/l
Diluyente	Agua

## NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
  - Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
  - Tratar las grietas y fisuras con una masilla adecuada.
  - Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
  - No es recomendable aplicar con riesgo de lluvia ni en superficies expuestas a fuerte insolación.
- SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:
- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
  - Neutralizar las superficies alcalinas
  - Es conveniente aplicar una mano previa de ECUFIX para regular la absorción de las superficies porosas. Será imprescindible en caso de fondos poco consistentes o deleznales.

## SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar una mano de ECUFIX.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

## APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	15-20 %	15-20 %	15 - 20%
2º MANO	0-10 %	0-10%	15 -20%

**Diluyente: Agua.**

## PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS

## ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

## PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 14L.