

DESCRIPCION

Pintura plástica al agua para interior y exterior. Aspecto mate de gran blancura.

PROPIEDADES

- Buena nivelación.
- Buen rendimiento.
- Gran blancura.
- Alta opacidad.
- No amarillea ni salpica.
- Gran facilidad de aplicación.
- No propaga la llama.
- Lavable.

USOS

- Exterior e interior
- Paredes y techos para acabados de calidad media – alta.
- Especial para acabados lisos y al gotelé.

DATOS TECNICOS

Acabado	Mate.
Color	Blanco
Densidad	1.55 ± 0.03 gr./cc
Sólidos	61 - 63 %
Rendimiento	8 – 10 m ² /lt
Secado	15 - 60 minutos (depende de temperatura y HR)
Repintado	+ 4 horas
Lavabilidad	Clase 2 (UNE EN ISO 11998:2007)
COV	Cat(a): 30 g/l (2010) Contenido máximo producto:16 g/l

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Reacción al Fuego UNE EN 13501-1:2018: A2, s1, d0

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- Es conveniente aplicar una mano previa de ECUFIX para regular la absorción de las superficies porosas. Será

imprescindible en caso de fondos poco consistentes o deleznable.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar una mano de ECUFIX.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	15-20 %	15-20 %	20-25%
2º MANO	0-10 %	0-10%	10-15%

Diluyente: Agua.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS.

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envases de Plástico de 14L y 4L.