

## DESCRIPCION

Recubrimiento al agua, de nueva generación. Especialmente concebido para solucionar problemas de cubrición y rebrillos. Muy bajo contenido en COV's.

## PROPIEDADES

- Excelente adherencia.
- Buena resistencia al frote húmedo.
- Máxima cubrición. Cubre en las situaciones más difíciles con dos manos como máximo.
- Olor prácticamente inapreciable.
- Alto rendimiento. Reduce el tiempo de ejecución del trabajo.
- No amarillea ni salpica.
- Permeable al vapor de agua
- Extramate, ideal para zonas con fuerte contraluz.
- No se notan repasos ni empalmes.

## USOS

- Interior-exterior.
- Ideal para yeso proyectado, cartón yeso y superficies difíciles de cubrir.
- Especialmente indicado para trabajos donde se requiere rapidez de ejecución y alto rendimiento.
- Para espacios con fuertes contraluces desfavorables.

## DATOS TECNICOS

Acabado	<b>Mate, ligeramente texturado.</b>
Color	Blanco
Densidad	1.45 – 1,52 gr./cc
Sólidos	60 - 65 %
Rendimiento	14 - 24 m <sup>2</sup> /lt y mano
Secado	15 a 60 minutos (depende de temperatura y HR)
Repintado	+ 4horas.
COV	Cat(a): 30 g/l (2010) Contenido máximo producto:26 g/l
Lavabilidad	Clase 2 (UNE EN ISO 11998:2007).

## CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

**Reacción al Fuego UNE EN 13501-1:2018:** A2, s1, d0

## NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.
- En casos extremos es aconsejable un lavado previo con agua caliente y detergente.
- Respetar imperativamente los tiempos de repintado.

## SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de cartón yeso, yeso proyectado o yeso, aplicar directamente una o dos manos de único.
- Aunque tiene buena resistencia a los álcalis, es aconsejable neutralizar las superficies alcalinas.

## SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para asegurar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar una mano de ECUFIX FIJADOR.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

## APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	10-20 %	10-20 %	10-25%
2º MANO	10-15 %	10-15 %	10-25%

**Disolvente: Agua.**

## PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS

## ALMACENAMIENTO

12 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

## PRESENTACIÓN

Envases de plástico de 12L y 4L