

DESCRIPCION

Líquido transparente, para sellar y proteger pavimentos de hormigón estampado

PROPIEDADES

- Gran capacidad de impermeabilización. Evita la aparición de eflorescencias
- Aumenta la resistencia del hormigón.
- Sellado de las superficies. Antipolvo
- Excelente adherencia
- No amarillea. Totalmente transparente.

USOS

- Exterior – interior.
- Protección y decoración de suelos de hormigón impreso y coloreado.

DATOS TECNICOS

Acabado	Transparente y brillante
Naturaleza	Resinas acrílicas en solución
Densidad	0.97 ± 0.05 gr./cc.
Sólidos	25-30 %
Rendimiento	4-10 m ² /L dependiendo de espesor
Secado	20min (depende de temperatura)
Repintado	A partir de 6 horas
COV	Cat(h): 750 g/l (2010) Contenido máximo producto:691 g/l

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre el hormigón recién lavado y seco.
- Se debe pulverizar el producto procurando dejar una capa uniforme y sin excesiva acumulación. También se puede aplicar con rodillo.
- Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
- No es recomendable aplicar con riesgo de lluvia ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

SOPORTES NUEVOS:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Eliminar totalmente las viejas pinturas.
- Aplicar directamente sobre superficies minerales como las indicadas en soportes nuevos.

APLICACIÓN

Se puede aplicar a rodillo, brocha y pistola.

Producto listo al uso.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda aplicarlo antes de cumplir los 24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Garrafa de plástico de 25L.