

DESCRIPCION

Imprimación sintética económica, de secado rápido, para hierro y acero.

PROPIEDADES

- Secado rápido.
- Óptima adherencia en superficies metálicas de hierro y acero.
- Buena cubrición.
- Buen poder de relleno.
- Repintable con esmalte sintético ECULUX.
- Bajo coste.

USOS

- Interior.
- Preparación de taller para estructuras metálicas de hierro o acero, para ambientes de moderada agresividad, en ambiente rural, urbano e industrial.
- No es recomendable para ambiente marino ni atmósferas industriales agresivas.

DATOS TECNICOS

Acabado	Semimate.
Color	Roja, Gris oscuro y negro
Densidad	1.50-1.55 gr./cc
Sólidos	80 - 82%
Rendimiento	4 - 5 m ² /kg por mano
Secado	20-30 min. (depende de temperatura y HR).
Repintado	+24h.
COV	Cat(g): 350g/l (2010) Contenido máximo producto:349g/l.
Naturaleza	Sintética.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Aplicar sobre superficies limpias, desengrasadas, secas y consistentes, sin restos de óxido, polvo, salitre, etc.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 35°C.
- No aplicar con humedad relativa superior al 80%.
- Realizar pruebas previas de adherencia.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Eliminar restos de óxido y cascarilla de laminación mediante chorro abrasivo Sa 2 ½ o bien mediante rascado y cepillado St 3.
- Una vez preparada la superficie proceder al pintado normal tan pronto como sea posible para prevenir cualquier contaminación. No dejar el acero sin pintar durante la noche. En caso de contaminación eliminar contaminantes y volver a preparar donde sea necesario.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia.
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza y suave lijado.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y proceder como en superficies nuevas.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	PISTOLA
1ª MANO	0-5 %	10-20%
2º MANO	0-5 %	10-20%

Disolvente: X 101.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto. Evítense el contacto con los ojos y la piel. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar FDS.

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envases metálicos de 20K.