

DESCRIPCION

Revestimiento 100% acrílico, al agua, de máxima calidad para la decoración y protección de fachadas.

PROPIEDADES

- Totalmente impermeable al agua de lluvia. Autolavable.
- Excelente durabilidad. Muy alta resistencia a los agentes atmosféricos.
- Permeable al vapor de agua. Permite la transpiración del soporte.
- Flexible. Acompaña los movimientos normales del soporte.
- Disponible en sistema tintométrico ECS.
- Excelente rendimiento, cubrición y suavidad de aplicación.
- Elevada resistencia a la carbonatación del hormigón.
- Con aditivo antimoho.

USOS

- Exterior. Protección, impermeabilización y decoración de fachadas, patios de luces, medianeras, etc.
- Para acabados muy exigentes respecto a la calidad del producto, consiguiendo larga resistencia al exterior, incluso en climas extremos.

DATOS TECNICOS

Acabado	Mate.
Color	Blanco y bases, P, E, TR.
Densidad	1.42 – 1.54 gr./cc (según base).
Sólidos	58-65 % (según base).
Rendimiento	10 – 14 m ² /lt
Secado	15 – 30 min. (depende de temperatura y HR)
Repintado	+ 4 horas
Lavabilidad	Clase 1 (UNE EN ISO 11998:2007)
COV	Cat(c): 40 g/l (2010) Contenido máximo producto:20g/l

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- Tratar las grietas y fisuras con una masilla adecuada.
- Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
- No es recomendable aplicar con riesgo de lluvia ni en superficies expuestas a fuerte insolación.
- SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:
- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- Es conveniente aplicar una mano previa de ECUFIX para regular la absorción de las superficies porosas. Será imprescindible en caso de fondos poco consistentes o deleznales.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar una mano de ECUFIX.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	15-20 %	15-20 %	15 - 20%
2º MANO	0-10 %	0-10%	15 -20%

Diluyente: Agua.

GARANTÍA

Garantía previa emisión certificado por PINTURAS ECU, S.L.: hasta 10 años en color blanco y carta EcuKril fachadas; Consumo total para garantía: 0.25 l/m².

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
No verter los residuos por el desagüe.
Para más información consultar FDS

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 12L.,4L(Blanco).

Envase de plástico de 15L.,4L (Bases tintométricas).