

DESCRIPCION

Pintura plástica al agua de última tecnología y nulo salpicado. Aspecto mate, de tacto agradable y gran finura.

PROPIEDADES

- Excelente nivelación y rendimiento.
- Máxima blancura y cubrición.
- Acabado muy liso de gran finura.
- No amarillea.
- Excelente suavidad de aplicación.
- Alta resistencia al frote húmedo.
- Súper lavable >20000 dobles pasadas.
- No propaga la llama.
- Nulo salpicado.
- Con conservante antimoho.

USOS

- Exterior e interior
- Paredes y techos para acabados de alta exigencia respecto a la calidad del producto.
- Especial para acabados lisos.

DATOS TECNICOS

Ligante	Resinas Acrílicas
Acabado	Mate
Color	Blanco
Densidad	1.55 – 1.60 gr./cc
Sólidos	62 ± 2 %
Rendimiento	8 – 14 m ² /L por mano
Secado	15 - 60 minutos (depende de temperatura y HR)
Repintado	+ 4 horas
Lavabilidad	Clase 1 (UNE EN ISO 11998:2007)
COV	Cat(a): 30 g/l (2010) Contenido máximo producto:0.172 g/l

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Reacción al Fuego **UNE EN 13501-1:2018:** A2, s1, d0

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- Es conveniente aplicar una mano previa de ECUFIX para regular la absorción de las superficies porosas. Será imprescindible en caso de fondos poco consistentes o deleznales.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y aplicar una mano de ECUFIX.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	15-20 %	15-20 %	20-25%
2º MANO	0-10 %	0-10%	10-15%

Diluyente: Agua.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS

ALMACENAMIENTO

Se recomienda aplicarlo antes de cumplir los 24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 14L, 4 L, 750 ML