

DESCRIPCION

Imprimación al agua transparente, de alta calidad, a base de copolímeros acrílicos puros en emulsión, de partícula muy fina.

PROPIEDADES

- Máxima penetración en soportes porosos.
- Aporta consistencia y porosidad uniforme a la superficie.
- Mejora la adherencia de las capas subsiguientes.
- Endurece y sanea los fondos deleznales.
- Secado rápido.
- Muy buena adherencia.
- Muy concentrado. Extraordinario rendimiento.

USOS

- Interior-exterior.
- Preparación para superficies porosas de obra que regula la porosidad y da consistencia.
- Endurecedor de fondos pulverulentos y/o deleznales, mejorando la adherencia de las capas posteriores.

DATOS TECNICOS

Acabado	Mate / semimate (evitar brillos por exceso de capa).
Color	Transparente.
Densidad	[1 ± 0.05] g/ml
Sólidos	[22 ± 2] %
Rendimiento	25 - 60 m ² /L por mano (según dilución y absorción del soporte).
Secado	15 - 30 minutos (depende de temperatura y HR).
Repintado	+4h.
Clasificación	AFNOR:NF T 36-005: Familia I Clase 7b2.
COV	Cat(h): 30 g/l (2010) Contenido máximo producto:0.39 g/l

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sin restos de polvo, salitre, etc.
- Diluir una parte de ECUFIX FIJADOR con 5 partes de agua.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- Sobre yeso aplicar previa limpieza de partículas sueltas o extrañas.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia.
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza y suave lijado.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y proceder como en superficies nuevas.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	500 %	500 %	500 %

Dilución: 1L Ecufix con 5L de agua

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítense el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS.

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de 15L., 4L., 0.750L.